

試 験 成 績 表

試験年月日 平成 26 年 12 月 4 日

試験規格 社内規格

試験項目	規 格 値		試 験 結 果	
乾燥減量	5.0	%以下	1.8	%
粒度			500~250 μ m (30~60#)	
1mm(16#)残分		%	0.0	%
500 μ m(30#)残分	2.0	%以下	1.4	%
250 μ m(60#)残分	95.0	%以上	97.0	%
250 μ m(60#)通過分	3.0	%以下	1.6	%
よう素吸着性能	1,000	mg/g以上	1,150	mg/g
トルエン吸着性能	31.5	%以上	34.3	%
メチレンブルー吸着性能	150	mL/g以上	200	mL/g
充填密度	0.40~0.50	g/mL	0.50	g/mL
判定			合格	